



Baumit Baumacol Basic

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων κατηγορίας C1T

Πλεονεκτήματα

- Για κεραμικά πλακίδια
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα



Προϊόν

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, με αντοχή στον παγετό, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004.

Σύνθεση

Τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα.

Ιδιότητες

Υδραυλική ανόργανη κονία επικόλλησης λεπτών κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.

Εφαρμογή

Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, μεγέθους μέχρι 900 cm² και ακμής ≤ 30 cm με υδατοαπορροφητικότητα απόBII (E> 3%), σε ανόργανα υποστρώματα (σοβάδες ασβέστη - τσιμέντου / τσιμέντου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Βατότητα:	περίπου 24 ώρες
Αντίδραση στη φωτιά:	A1
Χρώμα:	γκρι
Ταξινόμηση:	C1T
Χρόνος μικροδιορθώσεων:	περίπου 5 λεπτά
Χρόνος ανάμειξης:	περίπου 3 - 5 λεπτά
Μέγιστο πάχος στρώσης:	3 mm
Πρότυπο:	EN 12004
Ανοιχτός χρόνος:	max. 20 λεπτά
Χρόνος αναμονής:	περίπου 5 λεπτά
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	περίπου 4 ώρες
TVOC:	≤ 60 μg/m ³ EMICODE EC 1 PLUS
Εφελκυστική αντοχή:	≥ 0,5 N/mm ²

Παραλλαγές προϊόντος	Baumacol Basic 25 kg
Απόδοση	περίπου 5 m ² / σακί για πάχος 4 mm
Κατανάλωση	περίπου 2,5 kg/m ² - 5 kg/m ² ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος
Απαίτηση σε νερό	περίπου 7 l/σακί



Τρόπος παράδοσης σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

Αποθήκευση Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, απαλλαγμένο από σκόνες, εξανθήματα, λάδια και χαλαρά τμήματα.

Κατάλληλα υποστρώματα:

- Σκυρόδεμα
- Τσιμεντοκονίες
- Σοβάδες τσιμέντου / ασβέστη με χρόνο αναμονής 10 ημέρες / cm πάχους
- Σοβάδες με χρήση του ασταριού Baumit Grund και χρόνο αναμονής 10 ημέρες / cm πάχους
- Ανόργανα υποστρώματα

Ακατάλληλα υποστρώματα:

- Ξύλο
- Μέταλλο
- Πλαστικό
- Μη επαρκώς ωριμασμένα υποστρώματα

Προετοιμασία υποστρώματος **Χρήση ασταριών (εάν απαιτείται):**

- Baumit Grund για απορροφητικά υποστρώματα
- Baumit SuperGrund για μη απορροφητικά υποστρώματα

Τρόπος εργασίας

Προετοιμασία υλικού:

Απαιτούμενα εργαλεία:

Αναδευτήρας χαμηλών στροφών, οδοντωτή σπάτουλα, σφουγγάρι.

- Οδοντωτή σπάτουλα 6 x 6 mm: για επικόλληση πλακιδίων με λεία πλάτη

- Οδοντωτή σπάτουλα 10 x 10 mm: για επικόλληση πλακιδίων με αδρή πλάτη

Ανάμειξη: Σε καθαρό δοχείο με νερό προσθέστε το περιεχόμενο ενός σακιδίου Baumatcol Basic και ανακατέψτε με έναν αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους μείγμα. Απαιτούμενο νερό ανάμειξης περίπου 7 l / σάκι 25 Kg. Μετά την ανάμειξη, αφήστε το υλικό για περίπου 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά.

Εφαρμογή: Προτείνεται η εφαρμογή της κόλλας στο υπόστρωμα με τη λεία πλευρά της σπάτουλας και χτένισμα αυτής της στρώσης με την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας, μέχρι να επιτευχθεί μία ομοιόμορφη επιφάνεια, προσθέτοντας υλικό όταν απαιτείται. Εφαρμόστε πάχος κόλλας περίπου 3 mm.

Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετούνται εντός του ανοιχτού χρόνου της κόλλας και με την άσκηση ελαφράς πίεσης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει καλυφθεί το 65% της πλάτης του πλακιδίου για δάπεδα ή τοίχους με ελαφρά χρήση και σε εσωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους με μόνιμη παρουσία υγρασίας (π.χ. μπάνια), προτείνεται η εφαρμογή σε δύο στάδια, εφαρμόζοντας κόλλα στο υπόστρωμα και την πλάτη του πλακιδίου, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 90% της πλάτης των πλακιδίων.

Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων, προτείνεται η χρήση των ακόλουθων τύπων σπάτουλας για την επίτευξη της κατάλληλης κάλυψης της πλάτης των πλακιδίων:

- Μέγεθος πλακιδίων 10 x 10 cm: σπάτουλα 4 mm και κατανάλωση περίπου 1,6 kg / m² *)
- Μέγεθος πλακιδίων 15 x 15 cm: σπάτουλα 6 mm και κατανάλωση περίπου 2,0 kg / m² *)
- Μέγεθος πλακιδίων 25 x 25 cm: σπάτουλα 8 mm και κατανάλωση περίπου 2,5 kg / m² *)
- Μέγεθος πλακιδίων 35 x 35 cm: σπάτουλα 10 mm και κατανάλωση περίπου 3,5 kg / m² *)

*) η κατανάλωση είναι ενδεικτική και υπολογίζεται σε λεία υποστρώματα και με κάλυψη του 65% της πλάτης του πλακιδίου

Προστατέψτε από μηχανικές καταπονήσεις και θερμικά φορτία.

Βατότητα: βατότητα και φόρτιση μετά από περίπου 24 ώρες.

Αρμολόγηση: Η αρμολόγηση σε επιφάνειες τοίχων μπορεί να γίνει 12 ώρες με την επικόλληση των πλακιδίων και επιφάνειες δαπέδων 24 ώρες μετά.

Το προτεινόμενο εύρος αρμών είναι τουλάχιστον 3 mm εσωτερικά, τουλάχιστον 4 mm εξωτερικά και στην περίπτωση πλακιδίων με διαστάσεις άνω των 30 x 30 cm (900cm²) πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες μετά. Η περίσσεια φρέσκου υλικού πρέπει να απομακρύνεται με νερό και σκληρυμένου υλικού με μηχανικά μέσα. Οι αρμοί των πλακιδίων δεν πρέπει να πληρώνονται με κόλλα.

Αρμοί διαστολής:

Πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής με προφίλ, σιλικόνη ή πολυεθανική μαστίχη ανά 40 m² σε δάπεδα χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση, ανά 15 cm² σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και στην περίπτωση γραμμικών στοιχείων (π.χ. διάδρομοι) ανά 15 τρέχοντα μέτρα.

Στην περίπτωση επικόλλησης πλακιδίων σε μεγάλες επιφάνειες τοίχων είναι απαραίτητη η διαμόρφωση αρμών διαστολής. Αρμός διαστολής πρέπει να προβλέπεται και μεταξύ κτιρίων.

Στην περίπτωση επικόλλησης πλακιδίων σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες τοποθέτησης του συστήματος αυτού.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +30°C, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του εντύπου τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

Η ωρίμανση του υλικού ενδέχεται να επιβραδυνθεί σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ επιταχύνεται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών.

Μην προσθέτετε άλλα υλικά στο μείγμα. Μη διαβρέχετε το υπόστρωμα και τα πλακίδια.

Οι εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται για τουλάχιστον 24 ώρες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και για τουλάχιστον 72 ώρες από τον παγετό. Τα πλακίδια δεν πρέπει να διαβρέχονται πριν την εφαρμογή.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.