



Baumit KlimaColor

Χρώμα υδρυάλου υψηλής διαπνοής

Πλεονεκτήματα

- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη & γρήγορη εφαρμογή



Προϊόν

Υψηλής ποιότητας χρώμα υδρυάλου εσωτερικών χώρων, με υψηλή διαπνοή, ενός συστατικού, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.).

Σύνθεση

Ανόργανα συνδετικά υλικά, πρόσθετα, νερό.

Ιδιότητες

Φιλικό προς το περιβάλλον, άοσμο, ματ, υψηλής διαπνοής. Αντοχή σε απότριψη κατηγορίας 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300. Χαμηλές εκπομπές, χωρίς διαλύτες.

Εφαρμογή

Υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα σε τοίχους και οροφές εσωτερικών χώρων. Πολύ καλές ιδιότητες σε ανόργανους σοβάδες (π.χ. Baumit KlimaPutz S, Baumit KlimaSprachtel ή Baumit KlimaFino), καθώς και σε ανακαίνιση επαρκώς αγκυρωμένων ανόργανων βαφών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Κατηγορία καλυπτικότητα:	R-Κατηγορία 2 10 m ² /l
Πυκνότητα:	περίπου 1,55 kg/dm ³
Χρώμα:	χρωματολόγιο Life 5-9 (χωρίς τις αποχρώσεις με μισοφέγγαρο)
Επίπεδο στιλπνότητας:	G4
Αντοχή σε υγρή απότριψη:	R-Κατηγορία 3
Τιμή pH:	10
Κατηγορία ποιότητας:	Premium
Τιμή Sd:	0,01 m - 0,02 m
Χρόνος ξήρανσης:	από 5 ώρες - 8 ώρες Επαναβαφή μετά από περίπου 12 ώρες.
Τιμή μ:	περίπου 5 - 10

ΑπόδοσηΠαρα- λαγές προϊόντος	
Κατανάλωση	περίπου 0,25 l/m ² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα



Τρόπος παράδοσης 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l

Αποθήκευση	Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, και αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, μπορεί να αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.
Υπόστρωμα	<p>Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.</p> <p>Κατάλληλο για:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ανόργανους σοβάδες ■ Σκυρόδεμα ■ Επαρκώς αγκυρωμένες ανόργανες βαφές ή βαφές υδραύλου ■ Γυψοσανίδες <p>Ακατάλληλο για:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Βαφές ■ Πλαστικό ■ Ξύλο
Προετοιμασία υποστρώματος	<ul style="list-style-type: none"> ■ Συμπαγή και ομοιόμορφης απορροφητικότητας υποστρώματα δεν απαιτούν προεργασία. ■ Πορώδη, με τάση κιμωλίας και υψηλής απορροφητικότητας υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με το αστάρι Baumit EasyPrimer. ■ Σοβάδες και πληρωτικά βάσης γύψου πρέπει να προετοιμάζονται με το αστάρι Baumit EasyPrimer. ■ Γυψοσανίδες πρέπει να προετοιμάζονται με το αστάρι Baumit EasyPrimer ή Baumit SperrGrund. Επιφάνειες προετοιμασμένες με Baumit SperrGrund πρέπει να βάφονται με Baumit IonitColor.
Τρόπος εργασίας	<p>Η εφαρμογή του προϊόντος Baumit KlimaColor μπορεί να γίνει με βούρτσα, ρολό ή κατάλληλο πιστόλι airless. Ανακατέψτε επαρκώς το προϊόν στο δοχείο. Ανάλογα με το υπόστρωμα (βλ. ανωτέρω), το αστάρι μπορεί να γίνει και με το Baumit KlimaColor αραιωμένο 10% με καθαρό νερό (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 12 ώρες). Στη συνέχεια, η στρώση της βαφής μπορεί να αραιωθεί max. 5% με καθαρό νερό. Δουλέψτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.</p> <p>Το Baumit KlimaColor μπορεί να εφαρμοστεί και με πιστόλι airless. Η μέγιστη αραιώση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι 10% με νερό. Προτείνεται η χρήση ακροφυσίου 0,025.</p>
Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να είναι υψηλότερη των +7°C.</p> <p>Η αραιώση του προϊόντος να γίνεται μόνο με καθαρό νερό.</p> <p>Για τη διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος, δεν πρέπει να γίνεται ανάμειξη με άλλα υλικά. Οι γειτονικές της εφαρμογής περιοχές (γυαλί, κεραμικά, βερνίκια, φυσικοί λίθοι και μέταλλα) πρέπει να καλύπτονται πριν την εφαρμογή. Πλύνετε αμέσως τις λερωμένες περιοχές με καθαρό νερό.</p>

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.